

Technisches Merkblatt

Chemische Beständigkeit von Cresco BT Quellband

Medien	Cresco BT Quellband
Benzin	-
Chlorwasser (0,95 – 1,0 mg/l)	+
Diesel	o
Hydrauliköl	+
Jauche	+
Klärwasser	+
Leitungswasser	+
Motorenöl	+
Salzwasser (MV 10:1)	+
Trennfit Super	+
Zementmilch (p/H 12,1)	+

Diese Tabelle zeigt das Prüfergebnis nach 28 Tagen!

- + beständig
- o bedingt beständig
- unbeständig

Die Verwendbarkeit der Produkte in der konkreten Einbausituation ist durch den Anwender zu prüfen. Dieses Merkblatt wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher, ohne vorherige Information des Kunden ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.